

## Kirjeldus

SP050 on laia kasutusvaldkonnaga liimhermeetik, mis on välja töötatud tremco illbruck'i SP polümeeride tehnoloogia baasil.

## Värvid

Valge, hall, must ja pruun. Teised värvid saadaval vastavalt eritellimuse tingimustele. "Cristal clear" läbipaistev on saadaval tootena SP030.

## Pakend

310 ml tuub (12 tk kastis)

## Tehnilised andmed

Omadus	Testi meetod	Resultaat
Koostis		SP polümeer
Erikaal	DIN 52 451-A	1,6
Konsistents	EN 27 390,20	0 mm, mittevalgus
Shore A		50
Kokkutõmme	DIN 52 451	3 %
Sekantmoodul 100 % venitamisel	EN 28 340	1,7 N/mm
Tõmbetugevus	DIN 53 504 S2	2,1 N/mm
Elastne tagasitõmme	EN 27 389-B	> 50 %
Kuivamisaeg	20 °C	umbes 2,5 mm päevas
Pindkuiv	20 °C; 50 % RH	umbes 17 minutit
Kasutustemperatuur		+5 °C - +40 °C
Temperatuuriluvus		-40 °C - +90 °C
Ladustamine		Hoida kuivas ja varjulises kohas temperatuuril +5 °C - +25 °C
Säilivus		12 kuud

## Ettevalmistus

- Soovitatav oleks teostada nakketest enne lõplikku kasutamist.
- Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, tolmu- ja rasvavabad.
- Karestage mittepoorsest pinnad.
- Materjale nagu klaas, alumiinium, keraamika, lakitud puit, PVC, epoksü- ja polüesterpinnad ei vaja eelnevat kruntimist.

## Kasutamine

- Lõika ära tuubi kerme lõpp terava noaga, et vältida kerme kahjustumist. Kärbi otsik vajaliku läbimõõdu.
- Enne liimhermeetiku kasutamist veenduge liitepindade omavahelises sobivuses. Kanna liim ühele või mõlemale pinnale. Suuremate pindade puhul tuleks liim pinnale kanda vastava siluriga.
- Ühendage pinnad koheselt ja suruge nad kokku 30 min vältel, mil liim saavutab vajaliku nakketugevuse.

**illbruck**  
making it perfect.



## SP050

### Liimhermeetik



#### Kasutusvaldkond

SP050 tagab tugeva nakkega elastse liite enamlevinud ehitusmaterjalide liimimisel ja tihendamisel.

#### Peamised eelised

- Roheline alternatiiv traditsioonilistele polüuretaanliimidele - ei sisalda lahusteid ega isotsüanaati, praktiliselt lõhnatu.
- Suurepärase nake enamike ehitusmaterjalidega, sealhulgas metall, klaas, PVC ja betoon.
- Pindkuiv vähem kui 30 minutiga
- Suurepärase ilmastikukindlus – sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes
- Kuivanud mastiks võib värvida.

## Kulu

Laius x sügavus ( mm )	jooksvaid meetreid 310ml tuubist
5 x 5	12,4
8 x 6	6,4
10 x 8	3,8
15 x 10	2,0
20 x 12	1,2
25 x 15	0,8
30 x 15	0,6

## Puhastamine

- Eemaldage liigne liim koheselt AT200 High Strength Cleaner'iga. Veenduge, et puhastatav pind ei kahjustu lahusti toimel. Kuivanud liim eemaldatakse ainult mehaaniliselt.  
**NB!** SP050 ei sobi kasutamiseks polüetüleen, polüpropüleen, Teflon® ja nailon pindade liimimiseks. Ei soovitata ka laminaadi ja sünteetiliste materjalide liimimiseks, mis võivad olla alati pingepingunemisele. Ei sobi kasutamiseks ka klaasvuukides ( Structural Glazing).

## Tervishoid ja ettevaatusabinõud

Tutvu ohutuskaardiga enne materjali kasutamist.

## Tehniline abi

Tremco illbruck pakub alati tehnilist tuge tekkivate küsimuste lahendamisel.

## Garantii

Tremco illbruck tooted on valmistatud vastavalt rangetele standarditele ja kvaliteedinõuetele. Iga toode, mida on kasutatud (a) vastavalt Tremco illbruck'i kirjalikule juhendile ja (b) Tremco illbruck'i poolt antud kasutusjuhisele, kuid mis vaatamata sellele on osutunud defektseks, vahetatakse välja. Käesoleval lehel avaldatud

informatsiooni osas ei kohaldata mingit vastutust, sest see on avaldatud heas usus ja lootuses, et kõik avaldatu on õige. Tremco illbruck jätab endale õiguse täiendada toote spetsifikatsioone ilma eelneva etteteatamiseta vastavalt firma pidevalt arenevale ja täiustuvale tootmispoliitikale.



Tremco illbruck Limited  
Valdeku 132, Tallinn 11216